

TECHNICKÝ LIST

Stav: březen 2016



Kirchdorfer EGO Cement, Pytel

Osvědčení o stálosti vlastností: 2523-CPR-0008

Externí dozor zajišťuje "VÖZ" /Sdružení rakouského cementářského průmyslu/ (Notifikovaný certifikační orgán č. 2523)

Výrobek Portlandský kompozitní cement EN 197-1 CEM II/B-M (S-L) 32,5 R

Vlastnosti Cement „Kirchdorfer Zement CEM II/B-M (S-L) 32,5 N“ má pozvolný nárůst pevnosti a velmi dobrou zpracovatelnost

Charakteristické vlastnosti - hodnoty	Směrné hodnoty dle vlastní kontroly	Požadavky podle normy ÖN EN 197-1
Hustota [g/cm ³]	3,03	-
Měrný povrch (Blaine) [cm ² /g]	4.200	-
Pevnost v tlaku [MPa] po 1 dnech	9	-
Pevnost v tlaku [MPa] po 2 dnech	18	≥ 10
Pevnost v tlaku [MPa] po 28 dnech	44	32,5 ≤ DF ≤ 52,5
Počátek tuhnutí [min.]	240	≥ 75

Použití CEM II/B-M (S-L) 32,5 R je vhodný pro výrobu standardního betonu podle normy ÖNORM B 4710-1 a pro aplikace, které jsou s tím spojené, jakož i pro všechny cementové potěry podle normy ÖNORM B 2232.

Dodání Paleta s 48 pytlí à 25 kg = 1,2 t

Skladování v suchu, chránit před vlhkostí

Trvanlivost s nízkým obsahem chromátů, za sucha – viz potisk na pytlí



Kontakt: Pro další informace nebo konkrétní nabídku kontaktuje prosím oddělení odbytu: vertrieb@kirchdorfer.at nebo telefon +43 5 7715 200-412.

KIRCHDORFER ZEMENTWERK HOFMANN GESELLSCHAFT M.B.H.

Hofmannstraße 4, 4560 Kirchdorf/Krems, Austria

E-MAIL sekretariat@kirchdorfer.at

TELEFON +43 5 7715 200 0

FAX +43 5 7715 200 466

WEB www.kirchdorfer-zement.at

FIRMENSITZ Kirchdorf/Krems, Austria

EINGETRAGEN IM Handelsgericht Steyr

UID NR ATU23319807

DVR NR 0113042

FN 121253p

BANKVERBINDUNG

IBAN

BIC

ARA NR

BONUS NR

Raiffeisen Landesbank OÖ

AT68 3400 0000 0009 3716

RZ00AT2L

2935

2396