



**export a import
stavebních hmot**



Omítková malta CSII - MVC
zrnitost 0-1 mm
25 kg na 1,4m²/10 mm vrstva
balení 25kg / paleta 48 ks / 1200kg
doporučená tl. 3-60mm
norma: EN 998-1

OMÍTKOVÁ MALTA CS II VÁPENO-CEMENTOVÁ

POUŽITÍ:

Cementovo-vápenná omítková malta je minerální omítková malta klasifikovaná jako CS II, určená pro tradiční vnitřní omítací práce.

VLASTNOSTI:

Tato omítková malta je směsí cementu, vápna a písku. Poskytuje vynikající podklad pro malování, tapetování a sádrové omítky.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Podklad by měl být pevný, tj. pevný, stabilní, rovný a bez prachu, nečistot a zbytků olejových nebo disperzních barev. Špatně přilnavé části povrchu by měly být oloupany a odstraněny ocelovým kartáčem. Bezprostředně před omítáním by měl být podklad navlhčen čistou vodou.

Tato malta by se neměla používat na dřevěné, kovové nebo plastové podklady.

PŘÍPRAVA MALTY

Příprava malty spočívá v nalití obsahu sáčku (3,5–4 litry vody) do vody a ručním nebo strojním mícháním, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Malta je připravena k použití několik minut po smíchání.

POUŽITÍ

Maltu naneste rovnoměrně zednickou lžící, přebytečnou maltu seškrábněte hladítkem a uhladte polystyrenovým nebo dřevěným hladítkem.

Povrchová úprava závisí na požadované kategorii omítky.

SPOTŘEBA

Omítání: 25 kg malty vystačí na přibližně 1,4 m² omítky o tloušťce 1 cm.

BALENÍ

Papírové pytle 25 kg.

Paleta 1200 kg (48 ks x 25 kg).

SKLADOVÁNÍ A DOPRAVA

Maltu přepravujte a skladujte v těsně uzavřených pytlích v suchu. Chraňte před vlhkostí.

Trvanlivost je 6 měsíců od data výroby vytištěného na obalu.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Míchací poměr: 0,14–0,16 l vody na kg suché malty

Zrnitost: 0–1 mm. Použitelnost: cca 2 hodiny.

Teplota při zpracování: +5 °C až +25 °C

Hustota suché malty: cca 1,4 kg/dm³

Pevnost v tlaku: CS II

Min. tloušťka vrstvy: 3 mm Max. tloušťka vrstvy: 60 mm

VAROVÁNÍ

Tento výrobek obsahuje portlandský cement a hydratované vápno.

Chraňte oči, kůži a sliznice. V případě přímého zasažení očí je vypláchněte velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Používejte vhodný ochranný oděv a rukavice.

Obsah chromu (VI) pod 0,0002



BUDEXPORT PRAHA a.s.

export a import stavebních hmot

Dukelská 1240 ■ 790 01 JESENÍK ■ Česká republika

telefon: + 420 584 458 811 až 12 - ústředna

+ 420 584 458 819 až 22 - prodejní oddělení

mobil: + 420 602 546 545 - dispečer

fax: + 420 584 411 574

www.budexport.cz e-mail: info@budexport.cz