



**SORTIMENT > CEMENTY > VOLNĚ LOŽENÝ CEMENT**



**MIEBACH Group GERMANY**  
**BUDEXPORT GROUP**

### **WARTA CEM II/B-M (V-LL) 32,5 R**

Portlandský směsný cement - vyrábí se semletím portlandského slínku, granulované vysokopecní strusky a vápence s doplňujícími složkami a přísadami.

**Vlastnosti:**

- zvýšená pevnost již při obsahu vápence v rozmezí 10-15%
- dobrá zpracovatelnost malty a betonové směsi
- mírné množství tepla vyzařovaného v průběhu vázání
- zvýšená odolnost vůči agresivnímu prostředí
- dobrá objemová stálost

**Použití:**

- výroba prostého betonu a železobetonu pevnostních tříd C8/10 - C30/37
- výroba betonových základů a základových desek
- stabilizace zemin v silničním stavitelství
- betonové podlahy
- cementové a vápenocementové malty a omítky
- malorozměrové a velkorozměrové prefabrikáty

**Způsob dodávky:**

- volně ložený, dodávky v autocisternách - loženo cca 27 – 29t

**Skladovatelnost:**

- Použití směsného portlandského cementu je do 60 dnů ode dne výroby uvedeném na obalu.
- Při skladování musí být cement chráněn před vlhkem.



Parametr podle EN 197-1	M.j.	Normová hodnota	Průměrné dosahované hodnoty
<b>Pevnost v tlaku po 2 dnech</b>	<b>MPa</b>	$\geq 10,0$	ok. 15
<b>Pevnost v tlaku po 28 dnech</b>	<b>MPa</b>	$\geq 32,5 \leq 52,5$	ok. 38
<b>Počátek tuhnutí</b>	<b>min</b>	$\geq 75$	ok. 260
<b>Objemová stálost</b>	<b>mm</b>	$\leq 10$	ok. 0,8
<b>Obsah síranů (jako SO<sub>3</sub>)</b>	<b>%</b>	$\leq 3,5$	ok. 2,5
<b>Obsah chloridů</b>	<b>%</b>	$\leq 0,10$	ok. 0,03
<b>Obsah chromu Cr<sub>6</sub></b>	<b>ppm</b>	$\leq 2,0$	ok. 1,6

### **BUDEXPORT PRAHA a.s.**

export a import stavebních hmot

Dukelská 1240 ■ 790 01 JESENÍK ■ Česká republika  
telefon: + 420 584 458 811 až 12 - ústředna  
+ 420 584 458 819 až 22 - prodejní oddělení  
mobil: + 420 602 546 545 - dispečer  
fax: + 420 584 411 574  
www.budexport.cz e-mail: info@budexport.cz